

特性試験比較表

	アモルファス鉄芯	ケイ素鋼板 (弊社標準)	評価
鉄損	49W	255W	◎
銅損	927W	819W	△
効率	98.09%	97.90%	◎
質量	280kg	230kg	△